

CO221

Barbottina da colaggio in grès bianco

Barbottina deflocculata / Secchio da 10 kg

La Serie 221 è disponibile anche per il colaggio. CO221 utilizza la stessa base minerale del GE221 liscio, preparata per via umida, setacciata e poi deflocculata nel nostro laboratorio.

IL PRODOTTO IN BREVE

Referenza	CO221
Famiglia	Serie 221 - grès bianco
Impiego	Colaggio ceramico
Forma di fornitura	Barbottina deflocculata
Confezionamento	Secchio da 10 kg

Dal mulino al secchio

01 / Macinazione

La barbottina proviene direttamente dai mulini del laboratorio.

02 / Setacciatura

Viene setacciata prima della deflocculazione.

03 / Deflocculazione

Il deflocculante viene aggiunto in laboratorio dopo la setacciatura. La barbottina fornita è già deflocculata.

La Serie 221 per la vostra tecnica

Scegliete CO221 per il colaggio. Per la lavorazione dell'impasto plastico, scoprite GE221 e le altre preparazioni della Serie 221. Ogni forma di fornitura ha le proprie indicazioni di lavorazione.

Caratteristiche e lavorazione

Valori indicativi riportati sull'etichetta del prodotto. I risultati dipendono, tra l'altro, dalla lavorazione, dall'essiccazione e dal ciclo di cottura.

Caratteristica	Valore indicativo	Indicazione
Colore dopo cottura	Bianco	Secondo le condizioni di cottura
Chamotte	0 %	Senza chamotte
Prima cottura	960-980 °C	Adattare la curva al pezzo
Seconda cottura	1000-1280 °C	Intervallo di cottura indicato
Ritiro di essiccazione	8,5 %	Valore di riferimento
Ritiro di cottura	5,5 %	Valore di riferimento
Assorbimento d'acqua	0,4 %	Valore di riferimento

Le condizioni e i metodi di misura del ritiro e dell'assorbimento non sono specificati. Il valore di assorbimento non si applica all'intero intervallo di cottura. Questi valori non costituiscono una specifica contrattuale del prodotto.

Preparare il colaggio

Omogeneizzare la barbotina prima dell'uso. Verificarne il comportamento negli stampi e adattare il tempo di formazione dello spessore alle esigenze del pezzo. La barbotina è già deflocculata: chiedere consiglio prima di aggiungere acqua o altro deflocculante.

Essicare, cuocere e smaltare

Adattare l'essiccazione e la curva di cottura alla forma, allo spessore e al forno. Verificare il comportamento del pezzo e la compatibilità impasto-smalto prima di avviare una serie.

Manipolazione e assistenza

Tenere il secchio chiuso tra un utilizzo e l'altro. Evitare la polvere dei residui secchi e preferire la pulizia a umido. Per le regolazioni del colaggio o le condizioni di conservazione, contattare il nostro servizio tecnico: contact@raoult-beck.fr.