

GE600

JUNO

IMP 1220 °C / CHF + CHM 1260 °C

Un gres caldo color sabbia fulva, con chamotte finissima, fine o media. La temperatura massima dipende dalla variante.

VARIANTI DISPONIBILI

RIFERIMENTO	TEXTURE	GRANULOMETRIA CHAMOTTE	CONFEZIONE	INTERVALLO DI COTTURA
GE600 IMP	20 % chamotte finissima	0-0.125 mm	10 kg	1220 °C max.
GE600 CHF	40 % chamotte fine	0-0.5 mm	10 kg	1260 °C max.
GE600 CHM	40 % chamotte media	0-1.5 mm	10 kg	1260 °C max.

Colore & impasto

COLORE A UMIDO	COLORE DOPO COTTURA	FORMA DI FORNITURA
rosso	sabbia fulva	Impasto umido pronto all'uso

GE600 / JUNO

DATI TECNICI

ANALISI CHIMICA DELL'IMPASTO CRUDO - % IN PESO

LOI	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O
6.1	71	20.1	4.2	1.2	0.4	0.3	0.1	2.7

PROPRIETÀ DOPO COTTURA

TEMPERATURA / VARIANTE	RITIRO DI COTTURA	ASSORBIMENTO D'ACQUA
1000 °C	1.5 %	10.5 %

ALTRI DATI

ALTRI DATI	
Ritiro di essiccazione	8%
Perdita al fuoco	5.5 % a 1000 °C
Dilatazione termica (20-400 / 500 / 600 °C)	44 / 57 / 64 ×10 ⁻⁷ K ⁻¹
Condizione di fornitura / umidità	Impasto umido pronto all'uso

INDICAZIONI DI LAVORAZIONE

- Impastare e omogeneizzare l'impasto prima della formatura.
- Essicare lentamente e uniformemente, al riparo dalle correnti d'aria.
- Adeguare il ciclo di cottura a spessore, carico e forno.
- Provare la combinazione impasto-ingobbio-smalto prima della produzione.

SICUREZZA & STOCCAGGIO

- Proteggere dal gelo e dall'essiccazione durante lo stoccaggio.
- Evitare lavorazioni a secco che generano polvere.
- Per la carteggiatura usare aspirazione idonea e protezione FFP2/FFP3.

Scheda di sicurezza associata: [RF-SDS-SERIE-600-2026-R2-IT.pdf](#)

DOCUMENTO TDS-RB-GE600-2026-IT-R0

Fonti: dati tecnici originali Raoult & Fils e decisioni di prodotto dell'11 ago. 2026. I valori sono indicativi e non costituiscono una specifica di prodotto. Traduzione: 5 set. 2026.