

FA200

NORMANDE ROUGE / ROOD

980-1080 °C

Een warme rode Normandische aardewerkklei, glad of gechamotteerd voor boetseren en sculptuur.

BESCHIKBARE VARIANTEN

REFERENTIE	TEXTUUR	CHAMOTTEKORREL	VERPAKKING	STOOKBEREIK
FA200	Glad	-	10 kg	980-1080 °C
FA200 CHF	Gechamotteerd	0-0.5 mm	10 kg	980-1080 °C

Kleur & massa

NATTE KLEUR	KLEUR NA STOKEN	LEVERVORM
rood	oranje tot rood	Vochtige, gebruiksklare kleimassa

FA200 / NORMANDE ROUGE / ROOD

TECHNISCHE GEGEVENS

CHEMISCHE ANALYSE VAN DE RUWE MASSA - MASSA-%

LOI	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O
8.3	68.04	18.7	4.19	0.89	4.23	2.08	0	1.87

EIGENSCHAPPEN NA STOKEN

TEMPERATUUR / VARIANT	STOOKKRIMP	WATEROPNAME
FA200 glad / 1000 °C	2.0 %	10.0 %
FA200 CHF / 1000 °C	2.0 %	10.1 %

OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS	
Droogkrimp	10 % glad / 9 % CHF
Gloeiverlies	5 % / 4.1 % bij 1000 °C
Thermische uitzetting (20-400 / 500 / 600 °C)	72 ×10 ⁻⁷ K ⁻¹ bij 500 °C
Leverttoestand / vocht	20 %

VERWERKINGSADVIES

- Kneed en homogeniseer de klei vóór het vormen.
- Droog langzaam en gelijkmatig, uit de tocht.
- Pas het stookschema aan wanddikte, ovenlading en oven aan.
- Test de combinatie klei-engobe-glazuur vóór productie.

VEILIGHEID & OPSLAG

- Bescherm tijdens opslag tegen vorst en uitdroging.
- Vermijd droge bewerkingen die stof veroorzaken.
- Gebruik bij schuren geschikte afzuiging en FFP2/FFP3-bescherming.

Bijbehorend veiligheidsinformatieblad: RF-SDS-FA200-2026-R2-NL.pdf

DOCUMENT TDS-RB-FA200-2026-NL-R0

Bronnen: oorspronkelijke technische gegevens van Raoult & Fils en productbesluiten van 11 aug. 2026. De waarden zijn indicatief en vormen geen productspecificatie. Vertaling: 5 sep. 2026.