

CO221

Белый шликер для каменной керамики

Дефлокулированный шликер / Ведро 10 кг

Серия 221 доступна и для шликерного литья. CO221 имеет ту же минеральную основу, что и гладкая масса GE221. Шликер готовят мокрым помолом, просеивают и затем дефлокулируют в мастерской.

КРАТКО О ПРОДУКТЕ

Артикул	CO221
Семейство	Серия 221 - белая каменная керамика
Применение	Шликерное литье керамики
Форма поставки	Дефлокулированный шликер
Упаковка	Ведро 10 кг

От мельницы до ведра

01 / Помол

Шликер поступает непосредственно из мельниц мастерской.

02 / Просеивание

Перед дефлокуляцией шликер просеивают.

03 / Дефлокуляция

Дефлокулянт вводят в мастерской после просеивания. Поставляемый шликер уже дефлокулирован.

Серия 221 для вашего способа формования

Для литья выбирайте CO221. Для работы с пластичной массой доступны GE221 и другие варианты подготовки Серии 221. Для каждой формы поставки предусмотрены свои рекомендации по работе.

Характеристики и применение

Ориентировочные значения с этикетки продукта. Результаты зависят, в частности, от способа работы, сушки и режима обжига.

Характеристика	Ориентировочное значение	Примечание
Цвет после обжига	Белый	Зависит от условий обжига
Шамот	0 %	Без шамота
Первый обжиг	960-980 °C	Подбирать режим для изделия
Второй обжиг	1000-1280 °C	Указанный диапазон обжига
Усадка при сушке	8,5 %	Справочное значение
Усадка при обжиге	5,5 %	Справочное значение
Водопоглощение	0,4 %	Справочное значение

Условия испытаний и методы измерения усадки и водопоглощения не указаны. Значение водопоглощения не относится ко всему диапазону обжига. Эти значения не являются договорной спецификацией продукта.

Подготовка к литью

Перед использованием перемешать шликер до однородности. Проверить его поведение в ваших формах и подобрать время набора стенки для нужной толщины. Шликер уже дефлокулирован: прежде чем добавлять воду или дефлокулянт, обратитесь за советом.

Сушка, обжиг и глазурирование

Подбирать сушку и режим обжига с учётом формы, толщины стенок и печи. Перед запуском серии проверить поведение изделия и совместимость массы с глазурью.

Обращение и консультации

Держать ведро закрытым между использованиями. Избегать пыли от высохших остатков, отдавать предпочтение влажной уборке. По настройкам литья и условиям хранения обращайтесь к нашей технической команде: contact@raoult-beck.fr.