

CO221

Beyaz stoneware döküm çamuru

Defloküle edilmiş döküm çamuru / 10 kg kova

Seri 221, döküm için de sunulur. CO221, pürüzsüz GE221 ile aynı mineral temeli kullanır. Islak öğütmeye hazırlanan çamur elenir ve ardından atölyede defloküle edilir.

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

Ürün kodu	CO221
Ürün ailesi	Seri 221 - beyaz stoneware
Kullanım	Seramik dökümü
Teslim şekli	Defloküle edilmiş döküm çamuru
Ambalaj	10 kg kova

Değirmenden kovaya

01 / Öğütme

Döküm çamuru doğrudan atölyedeki değirmenlerden gelir.

02 / Eleme

Deflokülasyondan önce elenir.

03 / Deflokülasyon

Deflokülant, eleme sonrasında atölyede eklenir. Teslim edilen döküm çamuru zaten defloküle edilmiştir.

Şekillendirme yönteminize göre Seri 221

Döküm için CO221'i seçin. Plastik çamurla şekillendirme için GE221'i ve Seri 221'in diğer hazırlama çeşitlerini inceleyin. Her teslim şeklinin kendine özgü uygulama bilgileri vardır.

Özellikler ve uygulama

Ürün etiketinden alınan gösterge niteliğindeki değerlerdir. Sonuçlar özellikle uygulama, kurutma ve pişirim programına bağlıdır.

Özellik	Gösterge değeri	Açıklama
Pişirim sonrası renk	Beyaz	Pişirim koşullarına bağlıdır
Şamot	%0	Şamotsuz
İlk pişirim	960-980 °C	Programı parçaya göre uyarlayın
İkinci pişirim	1000-1280 °C	Belirtilen pişirim aralığı
Kuruma küçülmesi	%8,5	Referans değer
Pişirim küçülmesi	%5,5	Referans değer
Su emme	%0,4	Referans değer

Küçülme ve su emme ölçümlerinin koşulları ile yöntemleri belirtilmemiştir. Su emme değeri tüm pişirim aralığı için geçerli değildir. Bu değerler bağlayıcı bir ürün şartnamesi oluşturmaz.

Döküme hazırlık

Kullanmadan önce döküm çamurunu homojen hâle getirin. Kalıplarınızdaki davranışını kontrol edin ve cidar oluşma süresini istenen kalınlığa göre ayarlayın. Çamur zaten defloküle edilmiştir; su veya ilave deflokülant eklemekten önce danışın.

Kurutma, pişirim ve sırlama

Kurutma ve pişirim programını şekle, cidar kalınlığına ve fırına göre uyarlayın. Seri üretime başlamadan önce parçanın davranışını ve çamur-sır uyumunu test edin.

Kullanım ve teknik destek

Kullanımlar arasında kovanın kapağını kapalı tutun. Kurumuş kalıntıların tozundan kaçının ve ıslak temizliği tercih edin. Döküm ayarları veya saklama koşulları için teknik ekibimizle iletişime geçin: contact@raoult-beck.fr.